

# KABRIC Floor

DETALE CPH er eksklusive dekorationsprodukter med øje for de små detaljer. Farver og finishes er inspireret af vores nordiske designarv og naturens foranderlighed. Produkterne er egnet både for professionelle og gør-det-selv.

## Produktbeskrivelse

Dekorativ behandling til indendørs overflader. Indgår i KABRIC Floor behandlingssystem. Giver en levende, stoflig overflade. Valg af tilhørende Prepare og Strongcoat er bestemmende for behandlingens funktion og egenskaber.

- Dekorativ
- Changerende
- Rustik



## Anvendelse

Opholdsrum, klinik, butik, kontor, køkken og lignende brugsrum.

Anvendes på terrazzo, klinker, beton, linolium, laminat og lamelparket.

Underlaget skal være primet med KABRIC Floor Smooth Prepare eller KABRIC Floor Prepare.

Færdigbehandles med KABRIC Floor Strongcoat eller KABRIC Floor Strongcoat Extra.

Valg af Prepare og Strongcoat er bestemmende for behandlingens anvendelsesområde.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

KABRIC Floor Prepare anvendes til grunding af jævne underlag. Eventuelle aftegninger fra underlaget kan være synlige i den færdige overflade.

KABRIC Floor Smooth Prepare anvendes til grunding, hvor ujævnheder og aftegninger fra underlaget ikke ønskes, og hvor der ønskes en vandafvisende overflade.

Påfør 2 tynde, dækkende lag.

Slib eller skrab eventuelle ujævnheder i mellem de to lag.

For ekstra blød finish, kan overfladen slibes igen efter 2. lag.

Afslut med KABRIC Floor Strongcoat eller KABRIC Floor Strongcoat Extra.

# Påføring

Omrør produktet til ensartet konsistens.

Påfør og fordel produktet jævnt med bredspartel, vådt-i-vådt i tynde lag.

Afstem valg af værktøj med krav til finish.

Sluk gulvvarme medens behandlingen pågår.

Efter behandling tændes gulvvarmen gradvist.

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

## Forventet resultat

Jævn changerende overflade til videre behandling.

Ujævnheder fra underlaget kan være synlige i den færdige overflade.

Fugtbetingede dimensionsændringer fra underlaget kan medføre synlige aftegninger i den færdige overflade.

Færdigbehandles med KABRIC Floor Strongcoat eller KABRIC Floor Strongcoat Extra afhængig af anvendelsesområde.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Supplerende Info

Holdbarhed: 24 måneder i ubrudt emballage.

## Tekniske data

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning

Min. +10°C

Luftfugtighed

Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)

2

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)

5

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)

5

Rengøring af værktøj m.v.

Vand

### Nuværende TDS Version

april 2024

### Erstatter TDS Version

september 2023