

Kontaktlim

Egenskaber

Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim med tynd og smidig konsistens. Efter 7 døgn har limfugen god klæbeevne op til + 90 - 100°C

- **Kontaktlim**
- **Smidig konsistens**
- **Uopløselig i vand**



Anvendelse

Anvendes til limning af gummi, læder, metal, laminat og lign. materialer. Specielt velegnet til emner, der er svære at lægge i pres.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Limfladerne skal være tørre og rene.
Limpletter fjernes med acetone.

Påføring

Pensel eller spartel.
Stryg lim på begge flader og lad tørre indtil limen ikke længere er klæbrig, ca. 15 minutter.
Pres sammen og lad tørre.

OBS!

Limen er meget brandfarlig.
Farlig ved indånding.
Opbevares adskilt fra andre antændelseskilder.
Sørg for god ventilation.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype

Klæber & Lim

Indeholder

Neopren (syntetisk gummi),
syntetisk harpiks, stabilisatorer

Luffugtighed

Maks. luffugtighed 80 % RF.

Rengøring af værktøj m.v.

Acetone

Nuværende TDS Version

juli 2022

Erstatter TDS Version

januar 2017