

Floor Acrylic

Produktbeskrivelse

Hurtigtørrende diffusionsåben acryl-gulvmaling. Velegnet til gulve, som er udsat for fugtgennemgang nedefra.

Anvendelse

Gulve i opholdsrum, entre, kontor, pulterrum, fyrrum, depotrum og kælderrum.



Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Cementslam og curing afrenses ved maskinslibning.
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt, olie, voks og afsmittende materiale fjernes med Basic Cleaner.
Sæberester fjernes ved rengøring.
Hårde, glatte underlag matslibes.
Betonskader udbedres med beton.
Revner, ujævnheder og huller spartles med epoxy spartel.
Beton grundes med Micro Primer og træ grundes med Stop Primer
Bedst holdbarhed opnås ved 2 behandlinger.
Nogle kulører kræver ekstra behandlinger.

Påføring

Pensel eller rulle.
Afstem valg af værktøj med krav til finish
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Forventet resultat

Halvblank slidstærk overflade.
Tåler almindelig rengøring med vand, gulvklud og universal rengøringsmiddel.
Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.
Overfladen kan tages i brug efter 24 timer.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Tekniske data

Produkttype	Acrylmaling
Glans	50;Halvblank
Massefylde (kg/l)	1.17
Tørstof vægt (%)	41
Tørstof vol. (%)	32
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m ³ h efter 28 dage)	110
Hårdhed (Mohs)	210
Slidstyrke	Abrasion Resistance Index: 210
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

april 2023

Erstatter TDS Version

december 2021