

Produktbeskrivelse

Facade Resist er et produkt til udvendig behandling af mineralske underlag. Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade.



Egenskaber

Helmat diffusionsåben 100 % acryl facademaling som giver en meget kulørbestandig, vandafvisende overflade med minimalt vandoptag og maksimal vejrbestandighed. Beskytter mod karbonatisering. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Anvendelsesområde

Nye ubehandlede og tidligere malede mineralske facader af beton og letbeton. Forudsætning at underlaget er rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Miljømærkning



Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer:

Se produktets tekniske datablad

Rengøring

Almindelig rengøring

Overfladen er malet, intakt og fastsiddende.

Tilsmudsningen er betinget af miljøbelastning og vejrlig, med løstsiddende aflejringer af smuds og snavs og/eller med mug, skimmel, alger eller anden løstsiddende overfladebegroning.

Overfladen tåler opfugtning og er resistent over for alkaliske rengøringsmidler.

Der kan foretages rengøring for almindelig forekommende smuds og snavs eller mug og skimmel.

Rengør overfladen og reparer eventuelle skader en gang årligt eller efter behov.

Anbefalet rengøringsmiddel

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.

Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.

Vedligeholdelse

Enkel vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er mat, intakt med enkelte mindre skader og/eller revner. Eksisterende maling er fastsiddende og bæredygtig samt uden væsentlig afsmitning. Overfladen er let tilsmudset/falmet.

Mug/skimmelvækst kan forekomme.

Saltudblomstring må ikke forekomme.

Vedligeholdelse: Der foretages en afvaskning af flade med efterfølgende pletspartling og grunding af det spartlede, hvorefter fladen males. Da der kun males 1 gang, er kulørvalget begrænset til nuancer, der ikke afviger væsentlig fra underlaget.

Almindelig vedligeholdelse

Forudsætning: Overfladen er mat, stort set intakt med mindre skader og/eller revner. Eksisterende maling er stort set fastsiddende og bæredygtig, enkelte områder med løstsiddende eller afskallet maling kan forekomme. Overfladen kan være afsmittende, samt tilsmudset/falmet.

Mug/skimmelvækst kan forekomme.

Saltudblomstring må ikke forekomme.

Vedligeholdelse: Der foretages en afrensning og afvaskning af overfladen med efterfølgende spartling og grunding af det spartlede, hvorefter fladen males. Da der males 2 gange, er kulørvalget ikke begrænset til nuancer, der ikke afviger væsentlig fra underlaget.

Reparation af skader

Skader udbedres straks og med samme produkt, som blev anvendt, da malerarbejdet blev udført.

Udbedring af skader skal udføres således, at det ikke afviger fra nuværende behandling.

Se projektskema for produkter, som er anvendt ved klargøring og forarbejde.

Ved overmaling anvendes samme produkt. Kontakt forhandler eller malerfirma.

Pletreparation

Generelt er det ikke muligt at udføre pletreparation/pletmaling uden synlige spor.

Reparation skal altid udføres med samme materiale og samme batchnummer som oprindeligt anvendt.

Større skader repareres, hvis muligt, med værktøj svarende til, hvad der oprindeligt er anvendt.

Hvor det ikke er muligt at udbedre større skader acceptabelt ved pletreparation behandles hele arealer med afgrænsning op imod hjørner, samlinger og lignende.

Opbevaring

Ubrudte og brudte emballager opbevares køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Affaldshåndtering

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres. Tom emballage afleveres til nærmeste genbrugsstation.

Miljøcertificeret byggeri

Dokumentation til miljøcertificeret byggeri mm. kan downloades i Flügger [Document Manager](#)

Helse og sikkerhed

Vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp: se pkt. 4 i SDS

Håndtering og opbevaring: se pkt. 7 i SDS

Transportinformation: se pkt. 14 i SDS

Oplysninger om love og bekendtgørelser: se pkt. 15 i SDS

VOC: se pkt. 2.3 i SDS

Forbehold

Oplysningerne i dette dokument er baseret på omfattende laboratorietests og praktisk erfaring.

Da de forhold, som produkterne anvendes under, ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden varsel. Malingen kan betragtes som et halvfabrikat. Slutresultatet afhænger af underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring mv.

Behandling

**Behandlet underlag /
underlagets art**

Malet i farve:

Farvenavn

Farvenummer

Farvekort

Produktionsnummer

Arbejdet udført af

Dato

Underskrift