

Decorative Blackboard

Produktbeskrivelse

Helmat tavlemaling. Giver en overflade med samme funktion som en kridttavle. Anvendes alle steder hvor man ønsker at kunne tegne eller skrive med kridt på den malede overflade. Kridtresten fjernes med vand.

- Tavlemaling
- Let at rengøre
- Enkel at anvende



Anvendelse

Indendørs, hvor du ønsker en overflade, der ser ud og fungerer som en sort kridttavle.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.

Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.

Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.

Revner, ujævnheder og huller spartles.

Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.

Nyt eller bart afrenset træ grundes med Stop Primer.

Metal grundes med korrosionshindrende grundmaling.

Grundmaling udføres med Combi Primer eller Special Grund.

Påfør minimum 2 gange.

Påføring

Pensel eller korthåret rulle.

Omrør grundigt før og under brug.

Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.

Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.

Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet.

Kondensdannelse må ikke forekomme.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Mat dækket overflade.

Ensartet jævn struktur med lav glans.

Tåler afstøvning og aftørring med fugtig klud.

Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

OBS!

Der kan skrives med kridt på den malede overflade efter 3-7 døgn afhængig af konditioner ved påføring, lagtykkelse og underlag.
Overfladen opnår de fulde egenskaber og funktion efter fuld gennemhærdning i 28 døgn.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.
Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.
Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.
Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.
Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.
Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.
Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Massefylde (kg/l)	1.3
Tørstof vægt (%)	53
Almindelig rækkeevne (m²/ltr.)	10
Lang rækkeevne (m²/l.)	12
Kort rækkeevne (m²/ltr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe
Country of Origin	Poland

Nuværende TDS Version

april 2025

Erstatter TDS Version

november 2024