

## Produktbeskrivelse

Alkalibestandig transparent blåtonet grundingsmiddel med god indtrængning. Giver en effektiv forankring og vedhæftning på let afsmittende og sugende underlag. Anvendes inden malebehandling inde og ude eller inden opsætning af vægbeklædning.

## Anvendelse

Grundning af puds, beton, kartonbeklædte gipsplader og sandspartlede overflader inden opsætning af vægbeklædning eller malebehandling med loft- og vægmaling.

Grundning af let afsmittende og sugende mineralske facader, fx puds, beton og letbeton inden behandling med facademaling.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Overfladen skal være hvidtør uden væsentlig afsmitning og saltudblomstringer.

Nye ubehandlede mineralske underlag og spartelmasser skal hærde mindst 4 uger inden behandling.

Tyndpudsede teglsten må tidligst behandles efter 2 år.

Udvaskning af salte og andre vandopløselige komponenter skal være afsluttet.

Opstigende grundfugt eller opfugtning fra revner, fremspring, fx vandfælder, uafdækkede murkroner eller andre konstruktive detaljer må ikke forekomme.

## Behandling

Udfældninger, løstsiddende materiale og maling fjernes ved afvaskning, afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale indendørs rengøres med Grundrengøring og udendørs med Facade Clean.

Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Sod- og Nikotinrens.

Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.

Matslib underlaget efter behov.

Revner, ujævnheder og huller spartles.

Større revner skal være udfyldt med egnet materiale.

## Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte.

Afstem valg af værktøj med krav til finish.

Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.

Materialetemperatur ved sprøjtning min 12°C.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Undgå at arbejde i direkte solskin og på meget varme overflader.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

## Forventet resultat

Ensartet mættet og transparent overflade.

Overfladen må ikke fremstå blank efter påføringen.

Færdigbehandles umiddelbart efter tørring.



## OBS!

Hvor gammel tapet- eller vægbeklædning afrenses og nyt opsættes, vil grunding med forankringsgrunder, sammen med lim/klisterrester, medføre risiko for overgrunding.

Anvend evt. i stedet Combi Primer.

I tilfælde af overgrunding forlænges tørretiden, ligesom der er risiko for dårlig vedhæftning.

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.

Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.

Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Der er vigtigt at påføre i en passende lagtykkelse, så underlaget er mættet, men ikke fremstår blankt efter tøring.

## Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som plast, metalhank bør fjernes og sorteres som metal.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning minimeres.

## Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## Tekniske data

|                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Massefylde (kg/l)                                                   | 1.03                         |
| Tørstof vægt (%)                                                    | 13                           |
| Tørstof vol. (%)                                                    | 11                           |
| Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)                        | 5                            |
| Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l.)                                 | 7                            |
| Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)                              | 3                            |
| Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning                | Min. +5°C                    |
| Luftfugtighed                                                       | Maks. luftfugtighed 80 % RF. |
| Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)                                    | 1                            |
| Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)                          | 3                            |
| Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)                                | 28                           |
| Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m <sup>2</sup> h efter 28 dage) | 10                           |
| Fortynding                                                          | Skal ikke fortyndes          |
| Rengøring af værktøj m.v.                                           | Vand                         |
| Country of Origin                                                   | Denmark                      |

# Nuværende TDS Version

oktober 2024