

KABRIC Floor Prepare

DETALE CPH er eksklusive dekorationsprodukter med øje for de små detaljer. Farver og finishes er inspireret af vores nordiske designarv og naturens foranderlighed. Produkterne er egnet både for professionelle og gør-det-selv.

Produktbeskrivelse

Hurtigtørrende PU-primer. Anvendes som hæfteprimer på jævne underlag inden behandling med KABRIC Floor. Binder til underlaget og sikrer vedhæftningen af efterfølgende behandling. Indgår i KABRIC Floor behandlingssystem.

- PU-primer
- Hæfteprimer
- Hurtigtørrende



Anvendelse

Grunding af terrazzo, beton, linolium, laminat og lamelparket inden påføring af KABRIC Floor. Anvendes til grunding af jævne underlag i tørre rum. Eventuelle aftegninger fra underlaget kan være synlige i den færdige overflade.

Underlag

Skal være helt jævnt, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Cementslam afrenses ved maskinslibning.

Rester af fedt, olie, voks og polish fjernes med grundrengøring, slibesvamp og mekanisk afrensning.

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med grundrengøring.

Kalk og sæbe fjernes med kalkfjerner.

Fastsiddende rester af kalk, sæbe, fedt, olie og voks fjernes med slibesvamp og mekanisk afrensning.

Hårde, glatte underlag matslibes.

Revner og huller spartles med epoxyspartel inden behandling.

Mellemslib inden videre behandling.

Afslut behandlingen med KABRIC Floor og KABRIC Strongcoat eller KABRIC Strongcoat Extra.

Påføring

Pensel eller rulle.

Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse og krav til finish.

Sluk gulfvarme medens behandlingen pågår.

Efter behandling tændes gulfvarmen gradvist.

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Træunderlag skal være i balancefugt ved behandling.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Jævn, dækket overflade.

Færdigbehandles med KABRIC Floor efterfulgt af KABRIC Strongcoat eller KABRIC Strongcoat Extra.

Fugtbetingede dimensionsændringer fra underlaget kan medføre synlige aftegninger i den færdige overflade.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Massefylde (kg/l)	1.20
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	11
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luftfugtighed	Maks. Luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	7
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

oktober 2024

Erstatter TDS Version

juni 2022