

Bordpladeolie

Produktbeskrivelse

Mat olie til bordplader, møbler og lignende. Mætter træets overflade og gør den vand- og smudsafvisende. Natural Wood Table Top Oil kan ikke tones. Fås i hvid, transparent og mahogany.

- Fremhæver træets naturlige glød
- God beskyttelse mod smuds- og vandpåvirkning
- Dokumenteret egnet til kontakt med fødevarer

Mærkninger



Anvendelse

Anvendes indendørs på bordplader og møbler.
Fx fyr, gran, eg, bøg, ask, mahogni og teak.
Ikke velegnet til gulve.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Uensartet eller løstsiddende lak og maling totalafrenses til rent træ ved slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Natural Wood Cleaner.
Slib overfladen let med fint sandpapir, undgå gennemslibning.
Tør efter med en hårdt opvredet klud.
Optimal holdbarhed og resultat opnås ved 3 behandlinger inden ibrugtagning.
På hårde træsorter opnås den bedste vandbestandighed med en ekstra behandling.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Påføring

Pensel.
Påfør olien med pensel i et jævnt og dækkende lag.
Vent 30 min. mens olien trænger ind i træet.
Påfør mere olie, hvis der opstår tørre områder.
Aftør al overskydende olie med en fnugfri bomuldsklud.
Overfladen skal være helt fri for overskydende olie.
Lad bordpladen hvile i en time og gentag herefter behandlingen.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Forventet resultat

Mættet overflade med ensartet glans og finish.

Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering.

Rengøring og vedligehold

Rengør overfladen efter behov med universalrengøring eller tilsvarende.

Overfladen kan opfriskes med et tyndt lag Natural Wood Table Top Oil, som påføres med en fin påføringssvamp.

Undgå kraftig vand- og væskepåvirkning de første 4-7 døgn.

OBS!

Oliemættede klude kan selvantænde.

Mættes med vand eller destrueres.

Miljøinformation

Minimer malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget maling der skal anvendes.

Fjern mest mulig maling fra værktøj inden rengøring.

Maling og rengøringsvæske må ikke udledes i afløb, men opsamles og bortskaffes som miljøaffald.

Tomme og tørre emballager sorteres som metal.

Opbevaring

Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr

Beskyt hud og øjne mod stænk med egnet beklædning, handsker og briller.

Undgå indånding af sprøjtetåge og slibestøv.

Anvend egnede værnemidler, se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, transparent
Glans	10;Mat
Massefylde (kg/l)	0.84
Tørstof vægt (%)	35
Tørstof vol. (%)	38
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	20
Lang rækkeevne (m ² /l.)	50
Kort rækkeevne (m ² /litr.)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	7
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin og penselrens
Country of Origin	Denmark

Nuværende TDS Version

december 2024

Erstatter TDS Version

april 2024